



**Общество с ограниченной ответственностью
«СБО-Спецсервис»**

(ООО «СБО-Спецсервис»)

127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр. 3,
1 этаж, помещение I, комната 26

Испытательная лаборатория

ООО «СБО -Спецсервис»

Адрес места осуществления деятельности:

141895, РОССИЯ, обл Московская, район Дмитровский, с/п Габовское,
д. Акишево, д. 40, 1 этаж, помещения №№2-11

Телефон: +7(499)745-90-01, адрес электронной почты: info@sbo-s.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

ООО «СБО-Спецсервис»

В.А. Новикова В.А. Новикова

01 июля 2026 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 032П/26 от 01.07.2026

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: Направление
№505ДС от 25.06.2026 от ОС ООО «СБО-Спецсервис».

2. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Стекло закаленное бесцветное безопасное
при эксплуатации номинальной толщиной: 4 мм – класс защиты СМ3
5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм – класс защиты СМ4.

Регистрационные номера образцов №505/1- №505/18.

3. ЗАКАЗЧИК, его адрес:* Орган по сертификации ООО «СБО-Спецсервис».
Место нахождения/адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, го-
род Москва, Дмитровское ш., дом 100, стр. 3, 1 этаж, помещение I, комната №26,
+7(499)745-90-01.

4. ИЗГОТОВИТЕЛЬ, его адрес:* Общество с ограниченной ответственностью
"ТТС Закалка" (ООО "ТТС Закалка"). Место нахождения (адрес юридического ли-
ца): 445043, Россия, Самарская область район, город г. Тольятти, шоссе Обводное,
дом 99, офис 5. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению про-
дукции: 445043, Россия, Самарская область район, город г. Тольятти, шоссе Об-
водное, дом 99, строение 1. ОГРН: 1166313121590. ИНН: 6321414460. Номер те-
лефона: +88482556735.

5. ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА(ОВ): 29.06.2026 г.

6. ДАТА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 30.06.2026 г.
Температура при проведении испытаний 16 °С, влажность 68%.

7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 141895, РОССИЯ, обл Московская, район Дмитровский, с/п Габовское, д. Акишево, д. 40, 1 этаж, помещения №№2-11.

8. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ:* Испытания на соответствие требованиям ГОСТ 30698–2014 «Стекло закаленное. Технические условия» (п. 5.1.6 табл.8).

9. ОБРАЗЦЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ:*

Акт отбора образцов №505ДС от 25.06.2026 г.

Регистрационные номера образцов №505/1- №505/18.

1	4М1 зак – стекло закаленное бесцветное, номинальной толщиной 4 мм	1100х900	СМ3	505/1
				505/2
				505/3
2	5М1 зак. – стекло закаленное бесцветное номинальной толщиной 5 мм	1100х900	СМ4	505/4
				505/5
				505/6
3	6М1 зак. – стекло закаленное бесцветное, номинальной толщиной 6 мм	1100х900	СМ4	505/7
				505/8
				505/9
4	8М1 зак. – стекло закаленное бесцветное, номинальной толщиной 8 мм	1100х900	СМ4	505/10
				505/11
				505/12
5	10М1 зак. - стекло закаленное бесцветное, номинальной толщиной 10 мм	1100х900	СМ4	505/13
				505/14
				505/15
6	12М1 зак. - стекло закаленное бесцветное, номинальной толщиной 12 мм	1100х900	СМ4	505/16
				505/17
				505/18

Образцы без дефектов и видимых механических повреждений. Имеется маркировка, содержащая регистрационный номер образца, условное обозначение стекла, месяц и год изготовления стекла. Маркировка не нарушена.

10. МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

ГОСТ 30698–2014 п.9.13, ГОСТ 33559–2015.

Перед проведением испытаний каждый образец хранился вертикально и отдельно друг от друга при температуре (20±5) °С не менее 12 ч.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ:

Таблица 11.1- Перечень испытательного оборудования

Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Документ об аттестации оборудования	Срок действия
Установка-стенд У1 для контроля стойкости стекла : рама (900/1100 мм), Мешок «Груша» 45кг.	б\н	Протокол периодической аттестации № ПАТ-26300403	до 29.04.2028 г.

Таблица 11.2- Перечень средств измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок действия поверки
Рулетка измерительная металлическая FISCO TL5M	№ 1957	Свидетельство о поверке С-АКЗ/05-03-2026/509196085	до 04.03.2027 г.

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

приведены в таблице 12.1

Таблица 12.1

Номер образца	Формула	Показатель	ГОСТ 30698–2014		Результат испытания			
			Номер пункта требова- ния	Нормативное требование				
505/1	4M1зак	Безопасность при эксплуатации Стойкость к удару мягким телом	5.1.6	Класс защиты СМ3	Выдерживает Класс СМ3			
505/2					Выдерживает Класс СМ3			
505/3					Выдерживает Класс СМ3			
505/4	5M1зак			Класс защиты СМ4	Выдерживает Класс СМ4			
505/5					Выдерживает Класс СМ4			
505/6					Выдерживает Класс СМ4			
505/7	6M1зак				Класс защиты СМ4	Выдерживает Класс СМ4		
505/8						Выдерживает Класс СМ4		
505/9						Выдерживает Класс СМ4		
505/10	8M1зак					Класс защиты СМ4	Выдерживает Класс СМ4	
505/11							Выдерживает Класс СМ4	
505/12							Выдерживает Класс СМ4	
505/13	10M1зак						Класс защиты СМ4	Выдерживает Класс СМ4
505/14								Выдерживает Класс СМ4

505/15					Выдерживает Класс СМ4
505/16	12М1зак				Выдерживает Класс СМ4
505/17					Выдерживает Класс СМ4
505/18					Выдерживает Класс СМ4

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: -

14. ДОПОЛНЕНИЯ, ОТКЛОНЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ МЕТОДОВ:

Дополнения, отклонения или исключения из методов отсутствуют.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы, предоставленные заказчиком.

Информация, отмеченная знаком «» предоставлена заказчиком и ИЛ ООО «СБО-Спецсервис» за нее ответственности не несет.*

Частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения ИЛ ООО «СБО-Спецсервис».

Испытания провел:	Техник испытатель		М.А. Тимохин
Испытания провел:	Инженер-испытатель		Т.Б. Новикова

Конец протокола испытаний